



IVY, Hilo para costura industrial fabricado con nuestro Multifilamento G5 retorcido de poliéster alta tenacidad, que presenta las siguientes características:

- ▶ Ultra alta resistencia a la tensión.
- ▶ Retorcido uniforme y compensado.
- ▶ Mantiene la fuerza a la costura bajo condiciones de intemperie.
- ▶ Buena estabilidad térmica.
- ▶ No biodegradable, resistente a la putrefacción, moho y microorganismos.
- ▶ Contiene cera que minimiza la fricción entre los elementos de costura para un mínimo desgaste.
- ▶ Permite una alta velocidad de costura.

CARACTERÍSTICAS	NORMA DE ENSAYO	UNIDAD	VALORES MARV	
			IVY@300	IVY@600
Título	ASTM D 1907	Denier	3030	6370
Resistencia a la tensión	ASTM D 885	kgf	23,8	47,0
Elongación ⁽¹⁾		%	13,7	14,4
Tenacidad	ASTM D2256	gf/Denier	7,86	7,38
Resistencia a las altas temperaturas (punto de ablandamiento)	ASTM D 276	°C	240	240
Presentación		kg	Bobinas de 1 kg	Bobinas de 2 kg

Observaciones

MARV: Los valores reportados corresponden a los mínimos valores promedio de rollo (MARV en inglés), los cuales son calculados del promedio menos dos desviaciones estándar de una población de datos extensa y que estadísticamente representa un 97,5 % de nivel de confianza que cualquier muestra tomada para aseguramiento de la calidad, excederá el valor reportado. **(1)** Valor promedio.

Geomatrix se reserva el derecho a hacer sin previo aviso cambios en esta hoja técnica por actualización y mejora de sus productos.

Geomatrix cuenta con su propio laboratorio de ensayos acreditado por el **Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP)**, el cual garantiza la competencia e independencia del laboratorio para llevar a cabo pruebas específicas de Geosintéticos. El alto nivel de calidad permanente se garantiza mediante la implementación de buenas prácticas de un sistema de gestión de calidad enmarcado en las normas **NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTC-ISO 45001**; así como de un sistema de inspección y evaluación estricto, conforme a los lineamientos de las normas **ASTM D4354 y ASTM D4759**

Para mayor información consultar nuestra página Web www.geomatrix.com.co



2021 - 10